

НАБОР ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ

КРАКЕЛЮР. ЭФФЕКТ ТРЕЩИН.



Вдохните в привычный предмет новую жизнь, придав ему благородный налет старины с помощью набора «Кракелюр» от KUDO. Декоративная сетка естественных трещин придает поверхностям оригинальный внешний вид и превратит типовую вещь в настоящий раритет всего за один-два часа.

• МЕБЕЛЬ • КЕРАМИКА • ЛЕПНИНА • БАГЕТ • СТЕКЛО

НОВИНКА



Готовые наборы цветов базового (А) и финишного (В) слоев:

	KU-C101 «Слоновая кость» по золоту EAN-13: 4606445035117, ITF: 14606445035114 KU-C101A – золотой металл KU-C101B – «слоновая кость», матовый
	KU-C102 Черный по красному EAN-13: 4606445035124, ITF: 14606445035121 KU-C102A – красный KU-C102B – черный матовый
	KU-C103 Черный по золоту EAN-13: 4606445035131, ITF: 14606445035138 KU-C103A – золотой металл KU-C103B – черный матовый
	KU-C104 Красный по серебру EAN-13: 4606445035148, ITF: 14606445035145 KU-C104A – серебряный металл KU-C104B – красный матовый
	KU-C105 Синий по серебру EAN-13: 4606445035155, ITF: 14606445035152 KU-C105A – серебряный металл KU-C105B – синий матовый
	KU-C106 «Слоновая кость» по красному EAN-13: 4606445035308, ITF: 14606445035305 KU-C106A – красный KU-C106B – «слоновая кость», матовый

Объем 520 мл.
Срок годности 5 лет.
В наборе 2 баллона.
В гофрокоробе 6 наборов.

БАЗОВЫЙ СЛОЙ

ОПИСАНИЕ

Базовый слой двухшагового кракелюра (эффект трещин) представляет собой высококачественную эмаль, предназначенную для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных, пластиковых, керамических и других поверхностей. Образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью и превосходной адгезией. Может наноситься на ранее окрашенные поверхности после проверки на совместимость на незаметном участке. Эффект трещин достигается последовательным нанесением двух слоев, базового и финишного. Первым наносится базовое покрытие, именно его будет видно сквозь трещины. После высыхания базового слоя наносится финишный (продается отдельно). Размер трещин зависит от толщины обоих слоев.

СОСТАВ

Смола синтетическая, метилацетат, бутилацетат, бутиловый спирт, пигменты, функциональные добавки, пропан, бутан, диметилловый эфир.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежа-

щие окраске.

- Для достижения наилучших результатов эмаль наносится при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
- Перед применением баллон энергично встряхивать 2–3 минуты, но не менее 1 минуты после того, как станет слышен стук присутствующего в баллоне шарика.
- Эмаль наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Для достижения наилучших результатов и получения более долговечного покрытия рекомендуется наносить эмаль на предварительно загрунтованные поверхности. Для грунтования поверхности рекомендуется использовать «Грунт акриловый KUDO®».
- Эмаль наносить в 1–2 тонких слоя с расстояния 25–30 см с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°C.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

ОПИСАНИЕ

Высококачественная матовая эмаль для формирования финишного слоя двухшагового кракелюра (эффект трещин). Образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Эффект трещин достигается последовательным нанесением двух слоев, базового и финишного. Первым наносится базовое покрытие (продается отдельно), именно оно будет видно сквозь трещины. После высыхания базового слоя наносится финишный слой. При необходимости готовое изделие можно покрыть глянцевым лаком на алкидной основе.

СОСТАВ

Смола синтетическая, пигменты, наполнители, ксилол, метилацетат, бутиловый спирт, функциональные добавки, пропан, бутан, диметилловый эфир.

ПРИМЕНЕНИЕ

Внимание! Перед нанесением финишного покрытия подождать не менее 30 минут.
• Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.

- Для достижения наилучших результатов эмаль наносится при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
- Перед применением баллон энергично встряхивать 2–3 минуты.
- Финишное покрытие наносится только на базовое покрытие, нанесение на другие поверхности достижения эффекта трещин не гарантирует.
- Для получения мелких трещин требуется полностью укрыть базовый слой одним тонким равномерным слоем финишного покрытия. После нанесения финишный слой должен казаться блестящим и влажным.
- При необходимости получения трещин более крупного размера, не дожидаясь высыхания первого слоя финишного покрытия, нанести еще 1–3 тонких слоя. Размер трещин напрямую зависит от толщины финишного покрытия: чем толще слой, тем крупнее трещины. Для получения одинакового размера трещин, толщина слоя должна быть одинаковой по всей поверхности. Следует учесть, что на изгибах и неровностях эффект трещин обычно проявляется более ярко.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

ТУ 2388-025-53934955-2010

ВНИМАНИЕ: Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «Троль-Авто».
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48. Тел./факс: + 7 (495) 737-38-42. www.kudo-paint.ru

